

TEHNIČKI PARAMETRI:

Ulazna širina trake: 1.250 mm
Pokrivna širina: 1.000 mm
Dužina: do 13.500 mm

Kvalitet trake: DX51D, S280GD,
po standardu EN10346

Nanos cinka: Z100, Z140, Z220,
Z275 po standardu EN10346

Vrste premaza: SP15, SP25, SP35,
PVDF25, PVDF35 po standardu
EN10169

Protivpožarni atest:
A1 po standardu EN13501-1

Debljine materijala: 0,50, 0,60, 0,70,
0,75, 0,8, 0,88, 1,00, 1,25 mm
po standardu EN10143
Po potrebi izrađuje se od Al legura
kao i od TiZn materijala.

Standardne boje:
RAL 9002, 9006, 9007, 3009,
5010, 8019, 6028, 7016,
9005DM, 7016DM, 8017DM

Krovni profilisani lim TR50

Profil namenjen pokrivanju i
oblaganju industrijskih objekata.


Product is in conformity with the provisions of EC directive 89/106/EEC
(Construction Products Directive) and that the harmonized standard
referenced below has been applied: EN 14782:2006



www.inm-arilje.com
INM
we've got you
covered



Može se
savijati lučno



prilikom porudžbine navesti koja će strana biti spoljašnja (A ili B)




Lučno profilisani lim


Lučno savijeni profilisani lim TR-50 koristi se za pokrivanje lučnih
krovova.

Dizajniran je da poboljša izgled krovova, fasada, svodova i drugih detalja
na objektima.

Lučno savijanje profilisanog lima vrši se na objektu prema
projektovanom radijusu.



Krovni profilisani lim TR50



DVA OSLOMCA, dopuštena nosivost [kN/m²]

4040

tN [mm]	g [kN/m2]	k	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
0,60	0,0597	1	3,09	2,44	1,98	1,63	1,37	1,17	1,01	0,88	0,77	0,68	0,61	0,55	0,49	0,45	0,41	0,37
		2	3,09	2,44	1,98	1,63	1,28	1,00	0,80	0,65	0,54	0,45	0,38	0,32	0,28	0,24	0,21	0,18
		3	2,16	1,51	1,10	0,83	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,10	0,09
0,75	0,0711	1	4,49	3,55	2,87	2,37	1,99	1,70	1,47	1,28	1,12	0,99	0,89	0,80	0,72	0,65	0,59	0,54
		2	4,49	3,55	2,78	2,09	1,61	1,27	1,01	0,83	0,68	0,57	0,48	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23
		3	2,72	1,91	1,39	1,05	0,81	0,63	0,51	0,41	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11
0,88	0,0834	1	5,76	4,55	3,68	3,05	2,56	2,18	1,88	1,64	1,44	1,28	1,14	1,02	0,92	0,84	0,76	0,70
		2	5,76	4,55	3,44	2,59	1,99	1,57	1,25	1,02	0,84	0,70	0,59	0,50	0,43	0,37	0,32	0,28
		3	3,36	2,36	1,72	1,29	1,00	0,78	0,63	0,51	0,42	0,35	0,30	0,25	0,22	0,19	0,16	0,14
1,00	0,0948	1	6,99	5,52	4,47	3,70	3,11	2,65	2,28	1,99	1,75	1,55	1,38	1,24	1,12	1,01	0,92	0,85
		2	6,99	5,52	4,08	3,06	2,36	1,86	1,49	1,21	1,00	0,83	0,70	0,59	0,51	0,44	0,38	0,34
		3	3,98	2,80	2,04	1,53	1,18	0,93	0,74	0,60	0,50	0,41	0,35	0,30	0,25	0,22	0,19	0,17
1,25	0,1185	1	9,83	7,77	6,29	5,20	4,37	3,72	3,21	2,80	2,46	2,18	1,94	1,74	1,57	1,43	1,30	1,19
		2	9,83	7,50	5,47	4,11	3,16	2,49	1,99	1,62	1,34	1,11	0,94	0,80	0,68	0,59	0,51	0,45
		3	5,34	3,75	2,73	2,05	1,58	1,24	1,00	0,81	0,67	0,56	0,47	0,40	0,34	0,30	0,26	0,22

TRI OSLOMCA, dopuštena nosivost [kN/m²]

4012040

tN [mm]	g [kN/m2]	k	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
0,60	0,0597	1	3,09	2,44	1,98	1,63	1,37	1,17	1,01	0,88	0,77	0,68	0,61	0,55	0,49	0,45	0,41	0,37
		2	3,09	2,44	1,98	1,63	1,37	1,17	1,01	0,88	0,77	0,68	0,61	0,55	0,49	0,45	0,41	0,37
		3	3,09	2,44	1,98	1,63	1,37	1,17	0,97	0,79	0,65	0,54	0,46	0,39	0,33	0,29	0,25	0,22
0,75	0,0711	1	4,43	3,55	2,87	2,37	1,99	1,70	1,47	1,28	1,12	0,99	0,89	0,80	0,72	0,65	0,59	0,54
		2	4,43	3,55	2,87	2,37	1,99	1,70	1,47	1,28	1,12	0,99	0,89	0,80	0,72	0,65	0,59	0,54
		3	4,43	3,55	2,87	2,37	1,94	1,53	1,22	0,99	0,82	0,68	0,58	0,49	0,42	0,36	0,31	0,28
0,88	0,0834	1	5,76	4,55	3,68	3,05	2,56	2,18	1,88	1,64	1,44	1,28	1,14	1,02	0,92	0,84	0,76	0,70
		2	5,76	4,55	3,68	3,05	2,56	2,18	1,88	1,64	1,44	1,28	1,14	1,02	0,92	0,84	0,76	0,68
		3	5,76	4,55	3,68	3,05	2,40	1,89	1,51	1,23	1,01	0,84	0,71	0,60	0,52	0,45	0,39	0,34
1,00	0,0948	1	6,99	5,52	4,47	3,70	3,11	2,65	2,28	1,99	1,75	1,55	1,38	1,24	1,12	1,01	0,92	0,85
		2	6,99	5,52	4,47	3,70	3,11	2,65	2,28	1,99	1,75	1,55	1,38	1,24	1,12	1,01	0,92	0,81
		3	6,99	5,52	4,47	3,69	2,84	2,24	1,79	1,46	1,20	1,00	0,84	0,72	0,61	0,53	0,46	0,40
1,25	0,1185	1	9,83	7,77	6,29	5,20	4,37	3,72	3,21	2,80	2,46	2,18	1,94	1,74	1,57	1,43	1,30	1,19
		2	9,83	7,77	6,29	5,20	4,37	3,72	3,21	2,80	2,46	2,18	1,94	1,74	1,57	1,42	1,24	1,08
		3	9,83	7,77	6,29	4,95	3,81	3,00	2,40	1,95	1,61	1,34	1,13	0,96	0,82	0,71	0,62	0,54

ČETIRI OSLOMCA, dopuštena nosivost [kN/m²]

4012012040

tN [mm]	g [kN/m2]	k	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
0,60	0,0597	1	3,09	2,44	2,00	1,69	1,45	1,26	1,10	0,97	0,86	0,77	0,69	0,63	0,57	0,52	0,47	0,44
		2	3,09	2,44	2,00	1,69	1,45	1,26	1,10	0,97	0,86	0,77	0,69	0,61	0,52	0,45	0,39	0,34
		3	3,09	2,44	2,00	1,57	1,21	0,95	0,76	0,62	0,51	0,42	0,36	0,30	0,26	0,22	0,20	0,17
0,75	0,0711	1	4,49	3,55	2,87	2,40	2,06	1,79	1,57	1,38	1,23	1,10	0,99	0,89	0,81	0,74	0,68	0,62
		2	4,49	3,55	2,87	2,40	2,06	1,79	1,57	1,38	1,23	1,07	0,90	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43
		3	4,49	3,55	2,63	1,98	1,52	1,20	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,33	0,28	0,25	0,22
0,88	0,0834	1	5,76	4,67	3,91	3,33	2,86	2,48	2,18	1,92	1,71	1,53	1,37	1,24	1,13	1,03	0,94	0,86
		2	5,76	4,67	3,91	3,33	2,86	2,48	2,18	1,92	1,59	1,32	1,11	0,95	0,81	0,70	0,61	0,53
		3	5,76	4,46	3,25	2,44	1,88	1,48	1,18	0,96	0,79	0,66	0,56	0,47	0,41	0,35	0,31	0,27
1,00	0,0948	1	6,99	5,73	4,79	4,07	3,49	3,03	2,65	2,34	2,07	1,85	1,67	1,51	1,37	1,25	1,14	1,05
		2	6,99	5,73	4,79	4,07	3,49	3,03	2,65	2,28	1,88	1,57	1,32	1,12	0,96	0,83	0,72	0,63
		3	6,99	5,28	3,85	2,89	2,23	1,75	1,40	1,14	0,94	0,78	0,66	0,56	0,48	0,42	0,36	0,32
1,25	0,1185	1	9,84	8,07	6,73	5,69	4,88	4,22	3,68	3,24	2,88	2,57	2,30	2,08	1,89	1,72	1,57	1,44
		2	9,84	8,07	6,73	5,69	4,88	4,22	3,68	3,06	2,52	2,10	1,77	1,51	1,29	1,11	0,97	0,85
		3	9,84	7,08	5,16	3,88	2,99	2,35	1,88	1,53	1,26	1,05	0,89	0,75	0,65	0,56	0,48	0,42

